

MÔ TẢ

DrymasTop là sản phẩm gốc xi măng, cốt liệu thạch anh được trộn sẵn để làm chất cứng nền được thi công dưới dạng bột khô lên bề mặt bê tông mới. DrymasTop tạo ra một bề mặt cứng, dày đặc, chống mài mòn, chống ăn mòn và chống hấp thụ dầu mỡ, dầu, kiềm và hầu hết các hóa chất. Các lĩnh vực sử dụng điển hình bao gồm sàn bê tông trong nhà để xe, nhà máy thép, nhà máy phát điện, bãi tải và bất cứ khu vực nào cần hoàn thiện sàn để chống mài mòn hạng nặng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- ASTM 349114

ƯU ĐIỂM

Cung cấp khả năng chống va đập và mài mòn, đặc tính không bám bụi và bảo vệ chống mài mòn do các động trung bình và nặng trên bề mặt bê tông.

- Dễ dàng thi công trên bê tông tươi.
- Khả năng chống mài mòn gấp 2- lần bê tông thường.
- Khả năng chống sủi bọt cao.
- Kháng hóa chất tuyệt vời.

ĐỊNH MỨC

Lưu thông nhẹ: 3.0 – 4.0 kg/m²
Lưu thông trung bình: 3.5 – 5.0 kg/m²
Khu vực đi lại nhiều: 5.0 – 7.5 kg/m²
Cho hadner có màu : 5.0 – 7.5kg/m²

ỨNG DỤNG

- Khu vực trong và ngoài trời trong khuôn viên cơ sở công nghiệp,
- Nhà kho và xưởng cơ khí, nhà để xe và bãi đậu xe,
- Được sử dụng trong các khu vực mài mòn bề mặt nhiều, chẳng hạn như nhà kho, khu vực bốc xếp và nhà xưởng.
- Trên các khu vực lưu thông nhẹ, vừa và nặng.
- Trên các tầng công nghiệp, nhà máy, xưởng đóng tàu,
- Bốc hàng, kho,
- Trên ga ra, bãi đỗ xe, khu rửa xe.



BIỆN PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bê tông phải đủ se cứng để có thể đi vào và bề mặt bê tông đã được se lại, nước không còn nổi trên bề mặt.

Thi công

DrymasTop được đóng bao và được rắc đều trên bề mặt bê tông tươi. Cần phải thi công và xoa kỹ để tránh các bọt khí hoặc lỗ rỗ trên bề mặt hoàn thiện. Để có sự đồng nhất về màu sắc và độ dày, DrymasTop nên được thi công bằng cách rắc làm hai lần, sử dụng khoảng 2/3 tổng lượng trong lần rắc đầu tiên và áp dụng lần rắc thứ hai vuông góc với lần rắc đầu tiên. Để đạt được màu đồng nhất, cần phải rắc đều và đủ hàm lượng khi bê tông chưa ninh kết. Rắc màu phải được thực hiện từ từ, cẩn thận và đồng đều để phân bố và độ sâu của màu phù hợp.

Thi công DrymasTop bằng máy xoa nền hoặc máy đánh bóng để xoa phẳng. Rắc lần thứ hai và một lần nữa để nó hút ẩm từ sàn rồi nổi lên bề mặt bê tông. Khi bề mặt đã đủ cứng chắc, dùng bay thép để tạo ra lớp hoàn thiện mong muốn. Bảo dưỡng tự nhiên.

ĐÓNG GÓI

DrymasTop được đóng gói 25kg dạng bao.

THỜI HẠN SỬ DỤNG

DrymasTop được bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, tránh độ ẩm và các nơi ẩm ướt, thời hạn bảo quản 12 tháng trong điều kiện bao nguyên đai, nguyên kiện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu	Xám, Xanh, Đỏ
Dạng	Bột
Tỷ lệ trộn	Nước /Bột: 17% (theo khối lượng)
Độ cứng Mohs với cốt liệu	5 to 7 (steel score)
Cường độ nén 7 ngày 28 ngày	50 Mpa 65,1 Mpa

DRYMAS VIETNAM CO., LTD

Head Office 1st Floor, X2 Building, Lane 34, Nghĩa Do Street, Tây Hồ District, Hanoi
Website: www.drymas.vn Email: info@drymas.vn
Hotline: (024). 73013789

Factory Pham Van Dong Street, Cao Minh Village, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province

