



NIPOCLAD ACRYLIC

Liquid-Applied Polymer Coating

MÔ TẢ :

NipoClad Acrylic là 1 chất phủ Polyme acrylic dạng lỏng , gốc nước , thân thiện với môi trường , có thể sử dụng được trong nhiều ứng dụng , bao gồm :

1. Chống thấm
2. Chống hơi nước
3. Che các vết nứt nhỏ chân tóc
4. Hấp thụ âm thanh
5. Chống cacbonat hóa.

SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO BỀ MẶT :

- Nền bê tông
- Bề mặt kim loại
- Mái ngói đất sét
- Nâng cấp mái cũ
- Tường thẳng đứng

ƯU ĐIỂM

- Gốc nước , không độc hại , được đăng ký như một sản phẩm XANH với hội đồng môi trường Singapore
- Chống tia UV
- Được áp dụng như màng đàn hồi acrylic lỏng.
- Dễ dàng sử dụng.
- Nối khe nứt – một loại bột vít mạch tốt để sửa chữa những khe nứt công trình.
- Chống nấm mốc.,

ỨNG DỤNG – cho mặt sàn nằm ngang

Chuẩn bị mặt bằng :

Đảm bảo bề mặt phải sạch và không có bụi , dầu , mỡ , rỉ sét , rong rêu ..vv..

Mặt sàn phải đảm bảo khô để đồng nhất chất lượng vật liệu.

Sàn bê tông mới phải đảm bảo tối thiểu 28 ngày.

NipoClad Acrylic Có thể sử dụng chổi cọ hoặc rulo để thi công.

LỚP LÓT

Pha loãng *NipoClad Acrylic* 3:1 với nước sạch để tạo thành lớp lót.

Để khoảng 1 giờ đồng hồ cho lớp lót khô.

Chỗ nào sàn cũ hoặc xốp , sơn lót 2 lần.

LỚP PHỦ :

Sau khi lớp lót đã khô, thi công 1 lớp *NipoClad Acrylic* với tỉ lệ khoảng 0.5kg /1 lớp.

Trong lúc nó vẫn còn ướt, Nhúng *Nipo Glassfibre Netting* vào *NipoClad Acrylic* ướt.

Để cho lớp vừa thi công khô trong 1 đến 2 giờ.

Sau khi nó khô, thi công tiếp lớp *NipoClad Acrylic* thứ 2 theo chiều vuông góc với lớp đã thi công trước đó để che phủ hoàn toàn *Nipo Glassfibre Netting*.

Thi công lớp *NipoClad Acrylic* cuối cùng để đạt độ dày tối thiểu 1.0mm. Để lưu hóa trong 24 giờ.

ỨNG DỤNG – Cho bề mặt thẳng đứng

- Mái kim loại
- Mái nhà cũ
- Máng nước kim loại
- Tường bên ngoài hiện có , hoặc mới.

Whilst every effort is made to ensure that the contents of this material is accurate and current, it is the user's responsibility to satisfy itself of the suitability of products for its own particular purpose. As the actual use by others is beyond our control, we do not provide any guarantee, implied or expressed, as to the effects of such use. No liability is accepted by Nipo International Pte Ltd, its staff and/or its distributors, for any loss or damage, direct or indirect, that may result from using the product, information or adopting recommendations and/or suggestions as actual conditions for use are beyond our control. This information is not to be construed as absolutely complete since additional information may be necessary or desirable for exceptional or particular circumstances.
Dated July 2020





Chuẩn bị mặt sàn :

Đảm bảo mặt sàn phải sạch , không có bụi, dầu , mỡ , rỉ sét , rêu mốc.v.v. Mặt sàn phải khô để đồng nhất chất lượng vật liệu.

Bê tông cũ / tường gạch – Phải loại bỏ lớp vỏ sơn hoặc lớp hoàn thiện cũ bên ngoài.

Bề mặt kim loại – phải chà nhám bằng chổi kim loại hoặc mài mòn.

Bề mặt gỗ – phải khô và không có dầu.

Lớp lót

Pha loãng *NipoClad Acrylic* 3:1 với nước sạch để tạo thành lớp lót.

Để cho lớp lót khô trong 1 tiếng đồng hồ.

Chỗ nào sàn cũ hoặc xốp , lót 2 lần.

Lớp phủ

Sau khi lớp lót đã khô, thi công thêm một lớp *NipoClad Acrylic* với tỉ lệ khoảng 0.5kg / 1 lớp.

Để cho lớp này không từ 1-2 giờ.

Sau khi nó khô, thi công lớp *NipoClad Acrylic* thứ 2 theo chiều vuông góc với lớp vừa thi công.

Tối thiểu 3 lớp.

Việc thi công phải được thực hiện theo 1 góc vuông với lớp trước đó. Mẫu sản phẩm có thể được cung cấp cho người thi công để xác định độ phù hợp của sản phẩm trên các bề mặt khác nhau.

COVERAGE

Với 0.5kg *NipoClad Acrylic*, có thể phủ được 1m² cho 1 lớp.

Whilst every effort is made to ensure that the contents of this material is accurate and current, it is the user's responsibility to satisfy itself of the suitability of products for its own particular purpose. As the actual use by others is beyond our control, we do not provide any guarantee, implied or expressed, as to the effects of such use. No liability is accepted by Nipo International Pte Ltd, its staff and/or its distributors, for any loss or damage, direct or indirect, that may result from using the product, information or adopting recommendations and/or suggestions as actual conditions for use are beyond our control. This information is not to be construed as absolutely complete since additional information may be necessary or desirable for exceptional or particular circumstances.
Dated July 2020

Vì thế, 1 can 20L (tương đương với xấp xỉ 25kg) có thể phủ được 50m² cho 1 lớp.

ĐÓNG GÓI

NipoClad Acrylic có loại can 25kg và thùng 250kg.

LƯU Ý

Phép đo thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện của mặt sàn. Thông tin dưới đây chỉ là một hướng dẫn để tham khảo.

Những màu đặc biệt được cung cấp theo yêu cầu.

TYPICAL PROPERTIES	
Màu tiêu chuẩn	Trắng/Xám
Thời gian khô	Khoảng 1h để khô Khoảng 24h để lưu hóa.
Tổng hàm lượng chất rắn	Khoảng 65%
Chống nước	Tốt
Thấm thấu nước	Không , không thấm thấu nước.
Độ dẫn dài	≥ 700%
Cường độ chịu kéo	Approx 1.3
Nổi khe nứt	Không khe nứt @ 1-2mm
Cảm nhận : chạm vào	Chắc chắn khi đã lưu hóa.
1000 giờ chịu UV	Không thay đổi màu sắc , nứt , bong tróc hoặc phồng rộp , phân rã hay tách lớp.

